



Subranco

## سوبران ۱۰۰۰

برگه مشخصات فنی

### مشخصات ساختاری

رزین اکریلیک سه جزیی

### موارد کاربرد

این رزین با قابلیت ترکندگی بسیار خوب رنگدانه ها، حفظ میزان براقیت رنگ، مقاومت در برابر شرایط جوی، رطوبت زیاد و سایش بالا، جهت استفاده در ساخت رنگ های علائم ترافیکی، رنگ عابر پیاده و چسب چشم گربه ای پیشنهاد می گردد.

### مشخصات فنی رزین

حالت ظاهری رزین	مایع نسبتا ویسکوز ابری
رنگ	شیری
حلالیت در	استرها، کتون ها، حلال های آروماتیک
درصد جامد	۲۸ ± ۱ %
ویسکوزیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، کاپ D <sub>6</sub> )	۱۲-۱۸ ثانیه
دانسیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)	۹۵۰ ± ۵۰ (Kg/m <sup>3</sup> )

### ویژگی فیلم رزین

رزین در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد با ۰/۵-۰/۷۵ درصد شتاب دهنده و ۲-۳ درصد پودر بنزوئیل پروکسید پخت شده که البته این مقادیر با تغییر دمای محیط اجرا، نیز تغییر می کند. مدت زمان ژل شدن ۱۲-۳۰ دقیقه و زمان پخت کامل ۳۰-۶۰ دقیقه است. فیلم رزین دارای انعطاف پذیری مناسب، چسبندگی خوب به سطوح مختلف، مقاوم در برابر زردگرایی، جرم پذیری، مواد شیمیایی و رطوبت زیاد می باشد.

### شرایط انبارداری و نگهداری

در ظروف بسته بندی اولیه، محیط های سرپوشیده خنک و دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود. تحت شرایط نگهداری مذکور، رزین به مدت ۳ ماه پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می باشد.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۰۱۲۲-۰۱۲۰۰۵۳۳۰۰۹۸۳۱ (+) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کدپستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶-۰۱.۳۶۲۶۰۶۰۱ (+۹۸۳۱)۳۶۲۶۰۶۰۱ www.subranco.com