



Subranco

## سوبراتکس ۲۳۴

داده برگ فنی

### مشخصات ساختاری

کوپلیمر آمولسیون وینیل استات، استرهای اسید اکریلیک، فاقد نرم کن

### موارد استفاده

رنگ نیم پلاستیک داخل ساختمان، چسب کاشی

### مشخصات فنی

درصد جامد (ISO 1625): یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد	۵۰ ± ۱ %
گرانروی (ویسکومتر بروکفیلد RVT، سوزن ۵، ۲۰rpm، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد)	۷۰۰۰ ± ۲۰۰۰ mPa.S(Cp)
PH	۴/۵ ± ۰/۵
چگالی (ISO 2811)	۱/۰۵ gr/cm <sup>3</sup>
حداقل دمای تشکیل فیلم	۵°C

### اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۲۳۴ در ماههای بیش از پنج درجه سانتی گراد خشک می شود و فیلمی شفاف فاقد چسبندگی سطحی تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول صنعت رنگ همچون پرکن کربنات کلسیم، رنگدانه آنتی تانیم دی اکسید، غلظت دهنده آتیلوز H, MH عامل ترکننده نمکهای پلی فسفات و عامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید، حلال 402، حلالهای گلیکولی و نرم کن DBP سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری رنگ یا آمیزه ساخته شده با سوبراتکس ۲۳۴ و افزودنیهای خاص آزمون پایداری طولانی مدت انجام گیرد.

### شرایط نگهداری

به منظور جلوگیری از رشد باکتری و کپک زدگی، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری و نگهدارنده است. برای اطمینان بیشتر از حفاظت ماده خصوصاً در بشکه های مخازن بازمی توان از مقادیر بیشتر ماده ضد کپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت حداقل ۶ ماه قابل نگهداری است. رزین بایستی از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب بشکه و برداشت رزین از بسته شدن نایلون و سپس درب آن تا استفاده بعدی اطمینان حاصل نمائید.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۰۱۲۲-۰۱۲۰-۵۳۳۰۱۲۰ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶-۰۱۳۶۲۶۰۶۰۱ (+۹۸۳۱)۳۶۲۶۰۶۰۱ www.subranco.com