



Subranco

سوبراتکس ۳۰۱

داده برگ فنی

مشخصات ساختاری

کوپلیمر امولسیون استایرن و استرهای متا اکریلیک اسید، فاقد نرم کن

موارد استفاده

پوششهای انعطاف پذیر و آب بند، پوششهای ضد ترک، پرایمر، چسب

مشخصات فنی

درصد جامد (ISO 1625): یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد)	۴۷ ± ۱ %
گرانروی (ISO 2555) ویسکومتر بررو کفیلد RVT، سوزن ۳، ۲۰ rpm، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد) mPa.S(Cp)	۱۵۰۰ ± ۵۰۰
PH (ISO 976)	۸ ± ۱
چگالی (ISO 2811)	۱/۰۱ ± ۰/۰۱ gr/cm ³
حداقل دمای تشکیل فیلم (ISO 2115)	۰ °C

اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۳۰۱ در ماههای بیش از صفر درجه سانتی گراد خشک می شود و فیلمی شفاف، منعطف، بدون ترک با چسبندگی سطحی و مقاوم در برابر آب تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول صنعت رنگ همچون پرکن کربنات کلسیم، رنگدانه یتانیم دی اکسید، غلظت دهنده یتیلوز H, MH، همچنین غلظت دهنده های اکریلیکی و پلی یورتانی، عامل ترکنده نمکهای پلی فسفات و عامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید، حلال 402، BDGA سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری آمیزه ساخته شده با سوبراتکس ۳۰۱ و افزودنیهای خاص آزمون پایداری طولانی مدت انجام گیرد.

شرایط نگهداری

به منظور جلوگیری از رشد باکتری و کپک زدگی، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری و نگهدارنده است. برای اطمینان بیشتر از حفاظت ماده خصوصاً در بشکه های یا مخازن باز میتوان از مقادیر بیشتر ماده ضد کپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت حداقل ۱۲ ماه قابل نگهداری است. رزین بایستی از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب ظرف و برداشت رزین از بسته شدن نایلون و سپس درب آن تا استفاده بعدی اطمینان حاصل نمائید.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۰۱۲۰-۱۲۲-۵۳۳۰۱۲۰ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶-۰۱۳۶۲۶۰۶۰ (+۹۸۳۱) www.subranco.com