Subranco

سوبراتکس۳۰۶

داده برگ فنی

مشخصات ساختاری

کوپلیمرامولسیونی استایرن واسترهای اکریلات

پایدارسازی

آنیونی

موارد استفاده

رنگ داخل و خارج ساختمان ، پوششهای آب بند،رنگهای سیلیکونی وسیلیکاتی، ملاتهای ساختمانی، پوششهای بافتاری

مشخصات فنی

درصدجامد	(ISO 1625:یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد)		۵۰ ± ۱ ٪
گرانروی	(ویسکومتربروکفیلدRVT ، سوزن۵، ۲۰rpm، دمای۲۳درجه سانتی گراد)	mPa.S(Cp)	۴۵۰۰ ± ۱۵۰۰
PH			۸ ± ۱
چگالی	(ISO 2811)	gr/cm3	۱/۰۲
حداقل دمای تشکیل فیلم			۱± ۱ °C

اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۳۰۶دردماهای بیش ازیک درجه سانتی گراد خشک می شود وفیلمی شفاف ، بدون ترک ، بااندک چسبندگی سطحی ومقاوم دربرابرآب تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول صنعت رنگ همچون پرکن کربنات کلسیم ،رنگدانه ءتیتانیم دی اکسید، غلظت دهنده ءتیلوزH,MH همچنین غلظت دهنده های اکریلیکی وپلی یورتانی، عامل ترکننده نمکهای پلی فسفات وعامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید ، حلال 402 وحلالهای گلیکولی سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری آمیزه ءساخته شده با سوبراتکس۳۰۶وافزودنیهای خاص، آزمون پایدارش طولانی مدت انجام گیرد.

شرایط نگهداری

به منظورجلوگیری از رشد باکتری وکپک زدگی ، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری ونگهدارنده است .برای اطمینان بیشترازحفاظت ماده خصوصادربشکه هایامخازن بازمیتوان ازمقادیربیشترماده‌ءضدکپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰درجه سانتی گراد به مدت حداقل۶ ماه قابل نگهداری است . رزین بایستی ازیخ زدگی وقرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب بشکه وبرداشت رزین ازبسته شدن نایلون وسپس درب آن تا استفاده ءبعدی اطمینان حاصل نمائید.

کارخانه: اصفهان،کیلومتر۷۰جاده‌ءاصفهان شیراز،شهرک صنعتی سپهرآبادشهرضا،خیابان هفتم،پلاک۱۲
تلفاکس: ۱۲۲-۵۳۳۰۰۱۲۰(۹۸۳۱+) صندوق پستی :۸۶۱۴۵/۱۹۵
دفتر مرکزی:اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کدپستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷
تلفن:۳۶۲۶۰۶۰۱،۳۶۲۸۴۴۴۶(۹۸۳۱+) www.subranco.com