



Subranco

داده برگ فنی

## سوبراتکس ۳۱۶

### مشخصات ساختاری

کوپلیمر آمولسیون استایرن و استرهای متا اکریلیک اسید، فاقد نرم کن

### پایدارسازی

آنیونی

### موارد استفاده

پوششهای انعطاف پذیر و آب بند، پوششهای ضد ترک، چسب لمینیت، تکمیل فرش

### مشخصات فنی

درصد جامد (ISO 1625: یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد)	۵۰±۱ %
گرانروی (ویسکومتر بروکفیلد RVT، سوزن ۵، ۲۰rpm، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد) mPa.S(Cp)	۵۰۰۰±۱۵۰۰
PH	۸±۰/۵
چگالی (ISO 2811)	۱/۰۱ gr/cm <sup>3</sup>
حداقل دمای تشکیل فیلم	-۲۰°C

### اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۳۱۶ در ماههای بیش از ۲-درجه سانتی گراد خشک می شود و فیلمی شفاف، منعطف، بدون ترک با چسبندگی سطحی بسیار زیاد و مقاوم در برابر آب تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول صنعت رنگ همچون پرکن کربنات کلسیم، رنگدانه یتانیم دی اکسید، غلظت دهنده یتیلوز H, MH، همچنین غلظت دهنده های اکریلیکی و پلی یورتانی، عامل ترکنده نمکهای پلی فسفات و عامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید، حلال 402 و حلالهای گلیکولی سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری آمیزه ساخته شده با سوبراتکس ۳۱۶ و افزودنیهای خاص آزمون پایداری طولانی مدت انجام گیرد.

### شرایط نگهداری

به منظور جلوگیری از رشد باکتری و کپک زدگی، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری و نگهدارنده است. برای اطمینان بیشتر از حفاظت ماده خصوصاً در بشکه های مخازن بازمیتوان از مقادیر بیشتر ماده ضد کپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت حداقل ۶ ماه قابل نگهداری است. رزین بایستی از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب بشکه و برداشت رزین از بسته شدن نایلون و سپس درب آن تا استفاده بعدی اطمینان حاصل نمایند.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۰۱۲۰-۱۲۲-۵۳۳۰۰۱۳۱ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶-۰۱۳۶۲۶۰۶۰۱ (+۹۸۳۱) www.subranco.com