



Subranco

داده برگ فنی

سوبراتکس ۳۵۰

مشخصات ساختاری

کوپلیمر امولسیون استایرن و استرهای متا اکریلیک اسید، فاقد نرم کن

پایدارسازی

آنیونی

موارد استفاده

رنگ داخل و خارج ساختمان ، پوششهای بافتاری و مینرال، چسب کاشی

مشخصات فنی

درصد جامد (ISO 1625): یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد)	۵۰ ± ۱ %
گرانروی (ویسکومتر بروکفیلد RVT، سوزن ۵، ۲۰rpm، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد)	۴۵۰۰ ± ۱۵۰۰ mPa.S(Cp)
PH	۸ ± ۰/۵
چگالی (ISO 2811)	۱/۰۱ gr/cm3
حداقل دمای تشکیل فیلم	۱۵°C

اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۳۵۰ در دماهای بیش از ۱۵ درجه سانتی گراد خشک می شود و فیلمی شفاف ، بدون ترک ، فاقد چسبندگی سطحی و مقاوم در برابر آب تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول صنعت رنگ همچون پرکن کربنات کلسیم ، رنگدانه یتانیم دی اکسید، غلظت دهنده یتیلوز H, MH، همچنین غلظت دهنده های اکریلیکی و پلی یورتانی، عامل ترکنده نمکهای پلی فسفات و عامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید ، حلال 402 و حلالهای گلیکولی سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری آمیزه ساخته شده با سوبراتکس ۳۵۰ و افزودنیهای خاص، آزمون پایداری طولانی مدت انجام گیرد.

شرایط نگهداری

به منظور جلوگیری از رشد باکتری و کپک زدگی ، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری و نگهدارنده است. برای اطمینان بیشتر از حفاظت ماده خصوصاً در بشکه های مخازن باز میتوان از مقادیر بیشتر ماده ضد کپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت حداقل ۶ ماه قابل نگهداری است. رزین بایستی از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب بشکه و برداشت رزین از بسته شدن نایلون و سپس درب آن تا استفاده بعدی اطمینان حاصل نمائید.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۰۱۲۲-۰۱۲۰۱۲۳۰۵۳۳۱ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶-۰۱۳۶۲۶۰۶۰ (+۹۸۳۱)۳۶۲۶۰۶۰۱۳۶۲۸۴۴۴۶ www.subranco.com