



Subranco

داده برگ فنی

سوبراتکس ۵۰۰

مشخصات ساختاری

هموپلیمرامولسیونی وینیل استات، فاقد نرم کن

موارد استفاده

چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، آهار تکمیل فرش ماشینی، تکمیل منسوجات بی بافت

مشخصات فنی

درصد جامد (ISO 1625): یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد)	$50 \pm 1 \%$
گرانروی (ویسکومتر بروکفیلد RVT، سوزن ۰.۷، ۲۰rpm، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد)	$15000 \pm 85000 \text{ mPa.S(Cp)}$
PH	$4/5 \pm 1$
چگالی (ISO 2811)	$1/06 \text{ gr/cm}^3$
حداقل دمای تشکیل فیلم	14°C

اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۵۰۰ در ماه‌های بیش از ۱۴ درجه سانتی گراد خشک می شود و فیلمی شفاف و فاقد چسبندگی سطحی تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول همچون پرکن کربنات کلسیم، غلظت دهنده، تیلوز H, MH عامل ترکنده نمکهای پلی فسفات و عامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید، حلال 402 و حلالهای گلیکولی و نرم کن DBP سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری آمیزه ساخته شده با سوبراتکس ۵۰۰ و افزودنیهای خاص آزمون پایداری طولانی مدت انجام گیرد.

شرایط نگهداری

به منظور جلوگیری از رشد باکتری و کپک زدگی، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری و نگهدارنده است. برای اطمینان بیشتر از حفاظت ماده خصوصاً در بشکه های یا مخازن باز میتوان از مقادیر بیشتر ماده ضد کپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت حداقل ۶ ماه قابل نگهداری است. رزین بایستی از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب بشکه و برداشت رزین از بسته شدن نایلون و سپس درب آن تا استفاده بعدی اطمینان حاصل نمایند.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۱۲۲-۰۱۲۰-۵۳۳۰۱۳۱ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶-۰۱۳۶۲۶۰۶۰ (+۹۸۳۱) www.subranco.com