



Subranco

داده برگ فنی

## سوبراتکس ۵۰۳

### مشخصات ساختاری

هموپلیمرامولسیون وینیل استات، فاقد نرم کن

### موارد استفاده

چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، آهار تکمیل فرش ماشینی، تکمیل منسوجات بی بافت

### مشخصات فنی

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| درصد جامد (ISO 1625): یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد                      | $50 \pm 1 \%$                  |
| گرانروی (ویسکومتر بروکفیلد RVT، سوزن ۰.۷، ۲۰rpm، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد) | $75000 \pm 15000 \%$ mPa.S(Cp) |
| PH                                                                        | $4/5 \pm 1$                    |
| چگالی (ISO 2811)                                                          | ۱/۰۶ gr/cm <sup>3</sup>        |
| حداقل دمای تشکیل فیلم                                                     | ۱۴°C                           |

### اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۵۰۳ در ۵۰۳ ماههای بیش از ۱۴ درجه سانتی گراد خشک می شود و فیلمی شفاف و فاقد چسبندگی سطحی تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول همچون پرکن کربنات کلسیم، غلظت دهنده، تیلوز H, MH عامل ترکنده نمکهای پلی فسفات و عامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید، حلال 402 و حلالهای گلیکولی و نرم کن DBP سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری آمیزه ساخته شده با سوبراتکس ۵۰۳ و افزودنیهای خاص آزمون پایداری طولانی مدت انجام گیرد.

### شرایط نگهداری

به منظور جلوگیری از رشد باکتری و کپک زدگی، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری و نگهدارنده است. برای اطمینان بیشتر از حفاظت ماده خصوصاً در بشکه های یا مخازن باز میتوان از مقادیر بیشتر ماده ضد کپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت حداقل ۶ ماه قابل نگهداری است. رزین بایستی از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب بشکه و برداشت رزین از بسته شدن نایلون و سپس درب آن تا استفاده بعدی اطمینان حاصل نمائید.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۰۱۲۰-۱۲۲-۵۳۳۰۱۲۰ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶ (+۹۸۳۱)۳۶۲۶۰۶۰۱ www.subranco.com