



Subranco

## سوبراتکس ۵۴۳

داده برگ فنی

### مشخصات ساختاری

هموپلیمرامولسیون وینیل استات

### موارد استفاده

چسب چوب

### مشخصات فنی

درصد جامد (ISO 1625): یک ساعت در ۱۰۵ درجه سانتی گراد	$35 \pm 1 \%$
گرانروی (ویسکومتر بروکفیلد RVT، سوزن ۰.۷، ۲۰rpm، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد)	$75000 \pm 15000 \%$ mPa.S(Cp)
PH	$4/5 \pm 1$
چگالی (ISO 2811)	۱/۰۵ gr/cm <sup>3</sup>
حداقل دمای تشکیل فیلم	۱۰°C

### اطلاعات تکمیلی

سوبراتکس ۵۴۳ در ۵۴۳ در ماه‌های بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد خشک می شود و فیلمی نیمه مات و فاقد چسبندگی سطحی تشکیل می دهد. این محصول با افزودنیهای متداول همچون پرکن کربنات کلسیم ، غلظت دهنده ، تیلوز H, MH عامل ترکنده نمکهای پلی فسفات و عامل پراکنش نمکهای پلی اکریلیک اسید ، حلال 402 و حلالهای گلیکولی و نرم کن DBP سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری آمیزه ساخته شده با سوبراتکس ۵۴۳ و افزودنیهای خاص آزمون پایداری طولانی مدت انجام گیرد.

### شرایط نگهداری

به منظور جلوگیری از رشد باکتری و کپک زدگی ، این رزین حاوی مقادیری کم از مواد ضد باکتری و نگهدارنده است. برای اطمینان بیشتر از حفاظت ماده خصوصاً در بشکه های یا مخازن باز میتوان از مقادیر بیشتر ماده ضد کپک مناسب استفاده نمود. این رزین در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت حداقل ۶ ماه قابل نگهداری است . رزین بایستی از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب حفاظت شود. پس از باز نمودن درب بشکه و برداشت رزین از بسته شدن نایلون و سپس درب آن تا استفاده بعدی اطمینان حاصل نمائید.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۱۲۲-۰۱۲۰۱۲۳۰۰۱۲۳ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۳۶۲۶۰۶۰۱.۳۶۲۸۴۴۴۶ (+۹۸۳۱) www.subranco.com