



Subranco

سوبران ۹۲۰

برگه مشخصات فنی

مشخصات ساختاری

رزین ترموپلاست اکریلیک استایرن

موارد کاربرد

این رزین با قابلیت ترکندگی بسیار خوب رنگدانه ها، حفظ میزان براقیت رنگ، مقاومت در برابر شرایط جوی، رطوبت زیاد و سایش بالا، جهت استفاده در ساخت رنگ های استخری، رنگ نمای بیرون ساختمان و رنگ های ترافیکی سرد پیشنهاد می گردد.

مشخصات فنی رزین

حالت ظاهری رزین	مایع نسبتا ویسکوز شفاف
حلال	تولوئن
حلالیت در	استرها، کتون ها، حلال های آروماتیک
رنگ (گاردنر)	ماکزیمم ۱
درصد جامد	۶۰ ± ۱ %
ویسکوزیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، ۵۰٪ در حلال تولوئن، کاپ D ₆)	۷۰-۱۰۰ ثانیه
دانسیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)	۹۶۰ ± ۵۰ (Kg/m ³)
نقطه احتراق (ISO 13736)	۲۴ °C
عدداسیدی (ISO 2114)	۷-۱۱ (mg KOH/g)

ویژگی فیلم رزین

فیلم رزین کاملا شفاف با براقیت عالی و چسبندگی خوب به سطوح مختلف، مقاوم در برابر زردگرایی، جرم پذیری و رطوبت زیاد می باشد.

شرایط انبارداری و نگهداری

در ظروف بسته بندی اولیه، محیط های سرپوشیده خنک و دمای ۵-۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. تحت شرایط نگهداری مذکور، رزین به مدت ۹ ماه پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می باشد.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفاکس: ۰۱۲۲-۵۳۳۰۰۱۲۰ (+۹۸۳۱) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کدپستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۳۶۲۸۴۴۴۶ (+۹۸۳۱)۳۶۲۶۰۶۰۱۳۶۲۸۴۴۴۶ www.subranco.com